


STUDIU DE PARAMENT



 PLANSHOW S.R.L.	SF. GHEORGHE, 520023, str. GÖDRI FERENC, nr. 19, bl. 5, sc. A, et. 3, ap. 7, jud. COVASNA, cui. RO 33168397, nr. reg. com. J14/125/2014, tel: +40 741 919 671, e-mail: office@planshow.ro		MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE	Pr. nr. 09 / 2024
	AMENAJARE CLĂDIRE EDUCAȚIONALĂ ȘI EXPOZIȚIONALĂ	Beneficiar:	jud. CV, Mun. SFÂNTU GHEORGHE, str. KÓS KÁROLY, nr. 21-25	Faza: D.A.L.I.
Titlu proiect:		Localitate:		

**STUDIU DE PARAMENT LA FAȚADA CLĂDIRILOR DE PE STR. KÓS KÁROLY NR. 21-25,
SFÂNTU GHEORGHE, JUDEȚUL COVASNA**



**Szakács Tamás
2025
Sfântu Gheorghe**

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea obiectivului: Clădirile C14, C13, C10, C8, C6

Adresă: Str. Kós Károly, nr.21-25, Sfântu Gheorghe, județul Covasna

Cod de identificare conform LMI.: C14 CV-II-m-A-13107.06

C13 CV-II-m-A-13107.03

C10 CV-II-m-A-13107.04

Numele proprietarului: Municipiul Sfântu Gheorghe

Denumirea proiectului: Studiu de parament la fațada clădirilor de pe str. Kós Károly nr. 21-25 din Sfântu Gheorghe, județul Covasna

Beneficiarul studiului: Municipiul Sfântu Gheorghe

Proiectant general: Arh. Ambrus-Hlavathy Zsófia

COLECTIVUL DE ELABORARE

întocmit:

Szakács Tamás, Restaurator

2025

INTRODUCERE:

Subiectul studiului: ansamblu clădiri, str. Kós Károly nr.21-25, Sfântu Gheorghe, județul Covasna.


Prezentul studiu de parament a fost efectuat la cererea proiectantului general Arh. Ambrus-Hlavathy Zsófia și are ca scop completarea cunoștințelor legate de monumete pentru a ajuta planificarea previzibilă a intervențiilor asupra clădirilor, care ar putea fi influențat din perspectiva restaurării elementelor cu valoare estetică sau istorică. Astfel pe parcursul cercetării în primul rând am luat în considerare localizarea eventualelor picturi murale, a decorațiilor parietale aflate sub tencuieli ulterioare, cât și determinarea cromaticii inițiale a fațadelor.

Prezentul studiu nu a vizat lămurirea incontestabilă a întrebărilor legate de succesiunea etapelor de construcție și datarea acestora. Pentru acesta sunt necesare cercetări ample, interdisciplinare din care fac parte săpăturile arheologice, analize dendrocronologice.

DESCRIEREA STUDIULUI DE PARAMENT:

În cadrul cercetării de parament am deschis sondaje stratigrafice pe părțile exterioare a clădirilor. Cercetările de parament au avut ca scop determinarea stratigrafiei, determinarea culorilor inițiale a zugrăvelilor, localizarea eventualelor decorații parietale. S-a studiat succesiunea straturilor de tencuială, văruire și zugrăveală.

1. C14



Fațada clădirii păstrează decorații parietale, cornișe, coloane și profilaturi ale solbancului realizate din cărămidă. Fațada clădirii păstrează două tipuri de tencuială. Primul tip de tencuială este pe bază de var cu nisip care acoperă uniform pereții exteriori a fațadei și este acoperit cu patru straturi succesive de zugrăveală de culoare alb, verde și ocră. Sondajele stratigrafice efectuate pe fațada clădirii atestă ca cromatica actuală a fațadei nu corespunde cromaticii inițiale. În sondajele deschise sa localizat culoarea verde deschis care acoperă uniform fațada clădirii și pe ornamentele arhitecturale, coloane, ornamentele antablamentei.

În sondajele deschise aceste straturi de văruială nu păstrează pictură murală, decorații parietale.

Al doilea tip de tencuială este pe bază de ciment reprezentând intervențiile de reparație ulterioare. Acest strat de tencuială este acoperit de zugrăveala actuală a clădirii. În sondajele deschise aceste straturi de văruială nu păstrează pictură murală, decorații parietale.



Sondaj stratigrafic, fațada nord-vestic



Sondaj stratigrafic, culoarea inițială a ornamentelor arhitecturale, fațada nord-vestic.



Ornamente arhitecturale, acoperișul clădirii




Stratigrafia tencuielilor, fațada sud-vestic




Stratigrafia văruielilor

2. C13



Fațada clădirii păstrează decorații paretale, coloane și profilaturi ale solbancului realizate din cărămidă. Fațada clădirii păstrează două tipuri de tencuială. Primul tip de tencuială este pe bază de var cu nisip care acoperă uniform pereții exteriori a fațadei. Acest tip de tencuială pe latura nord-vestic este acoperit de cinci straturi succesive de zugrăveală de culoare alb, verde, ocru deschis, ocru închis și zugrăveala actuală. Sondajele stratigrafice efectuate pe fațada clădirii atestă ca cromatica actuală a fațadei nord-vestic nu corespundă cromaticii inițiale. În sondajele deschise sa localizat culoarea verde deschis care acoperă uniform fațada clădirii și pe ornamentele arhitecturale. Acest tip de tencuială pe laturile nord-estic, sud-estic și sud-vestic este acoperit e cinci straturi succesive de zugrăveală de culoare alb, ocru deschis, ocru închis și zugrăveala actuală. Sondajele stratigrafice efectuate pe fațada clădirii atestă ca cromatica actuală a fațadei nord-estic, sud-estic și sud-vestic nu corespundă cromaticii inițiale. În sondajele deschise sa localizat culoarea ocru deschis. În sondajele deschise aceste straturi de vâruială nu păstrează pictură murală, decorații paretale.

Al doilea tip de tencuială este pe bază de ciment reprezentând intervențiile de reparație ulterioare. Acest strat de tencuială este acoperit de zugrăveala actuală a clădirii. În sondajele deschise aceste straturi de vâruială nu păstrează pictură murală, decorații paretale.



Fațada nord vestic



Coloane și profilaturi
realizate din cărămidă


Sondaj stratigrafic, culoarea inițială (verde deschis) a ornamentelor arhitecturale, fațada
nord-vestic



Sondaj stratigrafic, culoarea inițială (ocru deschis), laturile nord-estic, sud-estic și sud-vestic



3. C10



Fațada clădirii păstrează decorații parietale, coloane și profilaturi ale antablamentei realizate din cărămidă. Fațada clădirii păstrează două tipuri de tencuială. Primul tip de tencuială este pe bază de var cu nisip care acoperă uniform pereții exteriori a fațadei. Acest tip de tencuială pe latura nord-vestic este acoperit de cinci straturi succesive de zugrăveală de culoare alb, verde, ocru deschis, ocru închis și zugrăveala actuală. Sondajele stratigrafice efectuate atestă ca cromatică actuală a fațadei nord-vestic nu corespunde cromaticii inițiale. În sondajele deschise sa localizat culoarea verde deschis care acoperă uniform fațada clădirii și pe ornamentele arhitecturale. Acest tip de tencuială pe laturile nord-estic, sud-estic și sud-vestic este acoperit de patru straturi succesive de zugrăveală de culoare alb, ocru deschis, ocru închis și zugrăveala actuală. Sondajele stratigrafice efectuate pe fațada clădirii atestă ca cromatică actuală a fațadei nord-estic, sud-estic și sud-vestic nu corespunde cromaticii inițiale. În sondajele deschise sa localizat culoarea ocru deschis.

În sondajele deschise aceste straturi de vâruială nu păstrează pictură murală, decorații parietale.

Al doilea tip de tencuială este pe bază de ciment reprezentând intervențiile de reparație ulterioare. Acest strat de tencuială este acoperit de zugrăveala actuală a clădirii. În sondajele deschise aceste straturi de vâruială nu păstrează pictură murală, decorații parietale.




Sondaj stratigrafic, culoarea inițială (ocru deschis), latura sud-vestic



Sondaj stratigrafic, culoarea inițială (verde deschis) a ornamentelor arhitecturale, fațada nord-vestic

4. C8



Fațada clădirii păstrează două tipuri de tencuială. Primul tip de tencuială este pe bază de var cu nisip cu adaos de praf de piatră care acoperă uniform pereții exteriori a fațadei și este acoperit de cinci straturi succesive de zugrăveală de culoare alb, verde și ocră. Sondajele stratigrafice efectuate pe fațada clădirii atestă ca cromatică actuală a fațadei nu corespunde cromaticii inițiale. În sondajele deschise sa localizat culoarea verde deschis care acoperă uniform fațada clădirii. În sondajele deschise aceste straturi de vâruială nu păstrează pictură murală, decorații parietale.


Al doilea tip de tencuială este pe bază de var și nisip cu adaos de ciment reprezentând intervențiile de reparație ulterioare. Acest strat de tencuială este acoperit de zugrăveala actuală a clădirii. În sondajele deschise aceste straturi de vâruială nu păstrează pictură murală, decorații parietale.



Sondaj stratigrafic, culoarea inițială (verde deschis)



5. C6



Fațada clădirii păstrează decorații parietale, coloane și profilaturi ale solbancului realizate din cărămidă. Fațada clădirii păstrează două tipuri de tencuială. Primul tip de tencuială este pe bază de var cu nisip care acoperă uniform pereții exteriori a fațadei. Acest tip de tencuială pe latura nord-vestic este acoperit de cinci straturi succesive de zugrăveală de culoare alb, verde, ocru deschis, ocru închis și zugrăveala actuală. Sondajele stratigrafice efectuate pe fațada clădirii atestă ca cromatica actuală a fațadei nord-vestic nu corespunde cromaticii inițiale. În sondajele deschise sa localizat culoarea verde deschis care acoperă uniform fațada clădirii și pe ornamentele arhitecturale. Acest tip de tencuială pe laturile nord-estic, sud-estic și sud-vestic este acoperit de cinci straturi succesive de zugrăveală de culoare alb, ocru deschis, ocru închis și zugrăveala actuală. Sondajele stratigrafice efectuate pe fațada clădirii atestă ca cromatica actuală a fațadei nord-estic, sud-estic și sud-vestic nu corespunde cromaticii inițiale. În sondajele deschise sa localizat culoarea ocru deschis. În sondajele deschise aceste straturi de vâruială nu păstrează pictură murală, decorații parietale.

Al doilea tip de tencuială este pe bază de var și nisip cu adaos de ciment reprezentând intervențiile de reparație ulterioare. Acest strat de tencuială este acoperit de zugrăveala actuală a clădirii. În sondajele deschise aceste straturi de vâruială nu păstrează pictură murală, decorații parietale.



Sondaj stratigrafic, culoarea inițială (verde deschis) a ornamentelor arhitecturale, fațada nord-vestic



Sondaj stratigrafic, culoarea inițială (verde deschis) a ornamentelor arhitecturale, fațada nord-vestic



Sondaj stratigrafic, culoarea inițială (ocru deschis), laturile nord-estic, sud-estic și sud-vestic

Sfântu Gheorghe 18.06.2025

Restaurator Szakács Tamás S.C. Hunor S.R.L

Cu respect,
Szakács Tamás
Restaurator

HUNOR
S.R.L.

Societate comercială Hunor S.R.L. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România, Cui. nr. 23456789
2066987